



SA915 | 163362

CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

SUBLISTOP

S patentovaným lepidlem ONYX STiX² a ochrannou vrstvou z aktivního uhlíku, která udržuje materiál pružný a poddajný navzdory blokovací funkci | Povrch textilie chrání krátká doba tlaku při nízké teplotě | Přílně prakticky ke všem látkám | Teplota: 150 °C, Čas: 5 sekund, Tlak: střední, (č. 4–6 u Hotronix®), Odloupnutí: za tepla, Opakovaný tisk: 5 sekund. | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (otestujte před nanášením), směsi polyesteru a bavlny, elastanové směsi, většina nylonových oděvů (otestujte před nanášením) | Před každým výrobním cyklem byste měli vždy otestovat řez, nastavení nože bude nutné upravit podle věku nože, příliš hluboké řezání způsobí potíže s vyřezáním nebo tiskem | Lze prát až na 40 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Lze přímo žehlit | Skladujte v chladném a suchém prostředí, nevystavujte přímému teplu ani slunečnímu světlu