



PT4530 | 4783-4785

Poli-Flex® Turbo Reflex

Roll Length: 10m x Roll Width: 0,5m (Turbo Reflex Silver: Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m)

Poli-Flex

TURBO REFLEX BLACK	TURBO REFLEX BLUE	TURBO REFLEX GOLD	TURBO REFLEX GREEN	TURBO REFLEX ORANGE	TURBO REFLEX PINK	TURBO REFLEX RED	TURBO REFLEX SILVER	TURBO REFLEX WHITE
TURBO REFLEX YELLOW								

Fólie s efektem, reflexní | Technické údaje - lepidlo: polyuretan – tavenina / tloušťka v [mm]: 0,205 ± 10 %; stříbrná: tloušťka v [mm]: 0,15 ± 15 % / fólie: fólie PET, samolepicí / | Podmínky přenosu – Teplota: 145 °C / Tlak: 3,0 baru (střední tlak) / Čas: 8 sekund | Podmínky přenosu pro stříbrnou: polyester / funkční oděvy – teplota: 130 °C / tlak: 3,0 baru (střední tlak) / čas: 5 sekund; bavlna – teplota: 160 °C / tlak: 3,0 baru (střední tlak) / čas: 5 sekund | Odolnost při praní: 60 °C, vhodné k sušení v sušičce (do max. 100 °C) / vhodné k suchému čištění, textilií perte naruby | Odolnost při praní pro stříbrnou: 60 °C / lze sušit v sušičce / textil perte naruby | Reflexní přenosná fólie je vhodná k přenosu na textilie, jako je bavlna, nylon bez povrchové úpravy, směsi polyesteru/bavlny a polyesteru/akrylu | Reflexní vrstva se skládá z metalizovaných skleněných mikrokuliček, které jsou na zadní straně pokryté lepicí vrstvou aktivovanou teplem. Průhlednou PET fólii na reflexní straně lze díky laminaci řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme použít nůž flock (60°); pro stříbrnou se doporučuje standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Fólie PET by měla odstraňovat za studena; u stříbrné by se měla odstraňovat za tepla. | Před zahájením přenosu je nutné vyzkoušet, zda jsou vodotěsné nylonové tkaniny vhodné. | Reflexní stříbrná se skládá z přímo odrážených otevřených skleněných kuliček. Fotometrické hodnoty (minimální reflexní hodnoty) odpovídají normě EN ISO 20471:2013. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiálu. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.