



SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C)	AQUA 360 (CA. P. 631C)	BEIGE 004 (CA. P. 4685C)	BERRY 253 (CA. P. 225C)	BLACK 700	BROWN 550 (CA. P. 7616C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 188C)	COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C)	CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C)	DARK GREY 780 (CA. P. 419C)	DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C)	DOVE BLUE 340	FUCHSIA 250 (CA. P. 214C)	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C)	MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C)	MINT 419 (CA. P. 339C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	NEON BLUE 301
NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241	NEON YELLOW 101	OLIVE 430 (CA. P. 7763C)	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C)	PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C)	PASTEL PURPLE 205 (CA. P. 2071C)	PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C)	PEACH 006 (CA. P. 712C)	PINK 252 (CA. P. 507C)	PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C)	PURPLE 280 (CA. P. 2096C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSE GOLD 215	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C)	SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C)	TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)						

Polyuretanová (PU) pružná fólie, vysoké krytí a matná povrchová úprava | Jemné na dotek | Lepicí nosič | Snadné řezání a vyřezávání | Použitelné téměř na všechny běžné typy textilií | Vhodné pro vícebarevné nátisky | Bavlna, směs bavlny, elastan atd.: teplota: 130 °C / 150 °C, čas: 10 s / 5 s tlak: střední, (č. 4–6 u Hotronix®), odloupení: za horka | Na nylonu/nylonové směsi: teplota: 130 °C, čas: 10 s, tlak: lehký, (č. 2–4 pro Hotronix®), odloupení: mírné | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (otestujte před aplikací), 100 % nylon (zvažte další pokyny k použití), směs polyester-bavlna, elastan, satén, polyesterová síťovina | Vícebarevné návrhy: pozadí aplikujte po dobu 3–5 s. Odlopněte nosič za studena, opakujte postup pro každou další barvu, poslední barvu nanášejte po dobu 18–20 sekund, odloupněte nosič za studena | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání zachovejte tloušťku řádku pro nápisy a loga nejméně 2,0 mm | Lze prát do 60 °C, do 30 °C u nylonové tkaniny | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Lze přímo žehlit | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření