



SA908 CAD-CUT® Silicone 200

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| BLACK 700 | GREEN 400 (CA. P. 7727C) | GREY 730 (CA. P. 422C) | LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C) |
| RED 200 (CA. P. 186C) | ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) | WHITE 001 | |

Silikonová fólie o tloušťce 0,2 mm s matným povrchem, měkká na omak | Teplota: 150 °C, čas: 10 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupení: za studena, opakovaný tisk: 5 sekund | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (otestujte před nanášením), směsi polyesteru a bavlny, sublimační polyester | Vícebarevné designy: Nedoporučuje se pro vícevrstvé aplikace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stárí čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 1,5 mm | Lze prát až do teploty 60 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Praní a žehlení naruby | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření

SA909 CAD-CUT® Silicone 500

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| BLACK 700 | GREEN 400 (CA. P. 7727C) | GREY 730 (CA. P. 422C) | LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C) |
| RED 200 (CA. P. 186C) | ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) | WHITE 001 | |

Silikonová fólie o tloušťce 0,5 mm s matným povrchem, měkká na omak | 3D vzhled | Materiál je přírodní blokátor, a je proto vhodný pro použití na sublimační polyester | Teplota: 150 °C, čas: 10 sekund, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupení: za studena, opakovaný tisk: 5 sekund | Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (otestujte před nanášením), směsi polyesteru a bavlny, sublimační polyester | Vícebarevné designy: Nedoporučuje se pro vícevrstvé aplikace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stárí čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry pro nápisy a loga nejméně 2,5 mm | Lze prát až do teploty 60 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Praní a žehlení naruby | Skladujte na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření