



PT907 | 4675

Poli-Flex® Printable 4675

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Technické údaje – Přenosová fólie: polyesterová tkanina/ Lepidlo: Polyuretanová tavenina /Tloušťka [mm]: 0,20 ± 10 % / vložka: silikonový papír | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C /Tlak: 3,0 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Použití: tiskový přenosový papír se sublimačním inkoustem (zrcadlově obrácený) / Umístěte sublimační papír na polyesterovou tkaninu a přeneste motiv pomocí ohřívacího lisu nastaveného na 190 °C, přičemž na 40–50 sekund aplikujte střední tlak (3,0 baru). /Přitiskněte potištěný polyesterový materiál na textilii podle stanovených pokynů pro přenos. | Odolnost při praní: 90 °C. / Používejte pouze prací prostředek na barevné nebo jemné prádlo. / Textil perte naruby. / Lze sušit v sušičce. | Tisk: nepřímou pomocí přenosového papíru | Polyesterová tkanina (bílá) s tepelným těsněním speciálně vyvinutá pro sublimační tisk. Silikonová papírová podšívka umožňuje po tisku pomocí plotru CAD/CAM vyřezat i ty nejkomplicovanější motivy. Polyesterová tkanina se snadno vyřezává. | Na přenos a jako ochranný kryt při přenosu za tepla doporučujeme použít pásku POLI-TACK 850 (PT300). | Vhodné na potisk motivů a log na sportovní, volnočasové a pracovní oblečení. | Jednotný povrch zajišťuje zachování výrazných a jasných barev během tisku. | Tkaniny s úpravou odpuzující vodu nebo s voděodolnou úpravou nejsou vhodné pro tepelný přenos. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.