



PT200N | 4781

Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

REFLEX SILVER

Technické údaje: přenosová fólie: fólie s efektem, reflexní složka / lepidlo: kopolyester-tavenina / tloušťka [mm]: $0,16 \pm 10\%$ / fólie: fólie PET, samolepicí | Podmínky přenosu: Teplota: $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 3,5 barů (střední tlak) / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ / lze sušit v sušičce / textil perte naruby | POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M je stříbrná přenosová fólie s reflexními vlastnostmi a vhodná k přenosu na textil jako bavlna, nepotažený nylon, směsi polyester/bavlna a polyester/akryl | Vhodné na nápisy na trička, dresy, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a propagační předměty. | Reflexní vrstva se skládá z metalizovaných skleněných mikrokuliček, které jsou na zadní straně pokryté lepicí vrstvou aktivovanou teplem. Průhlednou PET fólii na reflexní straně lze díky laminaci řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Fólii PET sejměte, dokud je teplá. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | POLI-Flex® REFLEX SILVER 3M se skládá z přímo odrážejících otevřených skleněných kuliček. Fotometrické hodnoty (minimální reflexní hodnoty) odpovídají normě EN ISO 20471:2013. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.