



PT451 | 4290-4293

Poli-Flex® Glossy

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK

GLOSSY GOLD

GLOSSY RED

GLOSSY WHITE

Technické údaje – Přenosová fólie: polyuretan, litý / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka [mm]: $0,10 \pm 10\%$ / vložka: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Tlak: 3,5 baru [střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ / lze sušit v sušičce a chemicky čistit; perchlorethylen (tetrachlorethylen) / perte naruby | POLI-FLEX® GLOSSY je vysoce kvalitní, ekologicky osvědčená polyuretanová fólie s vysoce lesklým povrchem. | POLI-FLEX® GLOSSY je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směs polyesteru a bavlny a polyesteru a akrylu | Lze použít na nápisy na trička, dresy, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a fanouškovské předměty, jako jsou vlajky a praporky. | POLI-FLEX® GLOSSY lze řezat všemi současnými plotry. Doporučujeme používat standardní čepel (45°). Po vyřezání se vyřezaná pružná fólie přenáší tepelným lisem. Vložka PET by měla být odstraněna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít nylon L-Flex T500. | POLI-FLEX® GLOSSY je potažena samolepicí fólií PET, která umožňuje změnu polohy přenášených motivů. POLI-FLEX® GLOSSY má vynikající neprůsvitnost. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhledem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.