



CFP303 | 303

Uniprint™ Nature

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

WHITE

Technické údaje: Potisknutelná polyuretanová fólie bez obsahu rozpouštědel a PVC, matná, bílá, laminovaná na tepelně adhezivní vrstvě, která je následně laminována na papírovém nosiči; Tloušťka (+/- 5 %): Tepelně adhezivní vrstva: 80 mikronů, papírový nosič: 135 mikronů pro bavlnu – polyester – polybavlnu – potahovaný nylon/polyester (v závislosti na chemickém složení vodotěsného povlaku); Podmínky přenosu: tlak: střední; Tisk za tepla bez překrývání: potahovaný nylon: 1. První tisk: 150 °C / 20 sekund, v případě potřeby odstraňte pásku, 2. Druhý tisk: 150 °C / 10 sekund, ochrana pečicím papírem během tisku; Ostatní textilie: 1. Pro každou novou textilií proveďte předběžnou zkoušku, 2. Vytiskněte a přeneste pozitivní obraz pomocí barev na bázi rozpouštědla/ekorozpouštědla, 3. Přeneste na textil pomocí aplikační pásky UNITAPE 600 (s vložkou), tisk: 140 °C / 10 sekund, nažehlení: po tisku, řezání nebo přenesení (na pozitivní straně) a vyřezání, použijte aplikační pásku UNITAPE 600 pro přenos obrazu na textil. Nažehlovací pásku chraňte pečicím papírem a žehličku nastavte na nízkou nebo střední teplotu. Nepoužívejte páru. Důkladně přezhlete, po vychladnutí odstraňte pásku a při každém tisku použijte pečicí papír, abyste zabránili přímému kontaktu fólie Flex s topnou deskou, aby při otevírání tepelného lisu nedošlo k poškození tepelně adhezivní vrstvy | Odolnost při praní: Perte nejdříve 24 hodin po tisku; nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; Žehlete po rubové straně; Teplota praní: Potahovaný nylon: 40 °C, ostatní textilie: 60 °C, fólii uchovávejte při mírné teplotě na suchém místě a chraňte před přímým slunečním světlem | Snadný přenos pomocí naší aplikační pásky UNITAPE 600 | Zadní strana z papíru zabraňuje sklouznutí fólie na válečcích | Vhodné pro barvy na bázi rozpouštědla, ekorozpouštědla (včetně TrueVIS 2) a latexu | Po vytištění je zachována plochost | Univerzální tepelně přílnavá vrstva s odolným lepením na všechny typy textilu | Skutečně bílá elastická silná fólie, která po více práních nemačká | 100% „vyrobeno ve Francii“, z evropských surovin | Neobsahuje PVC, změkčovadla a těžké kovy | Při aplikaci na sublimační polyester se doporučuje použít Turbo Print 4010-S Blockout (PT902) s blokovací vrstvou, aby se zabránilo sublimaci barvy.