


SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Polyurethan flexfilm (PU) med mat overflade og optimal dækning | Ideel til plotning af større motiver og tal, da materialet har en ikke-klæbende bagside | Velegnet til flerfarvede prøvetryk | Temperatur: 160 °C. Tid: 10 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 på Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Flerfarvet design: Tilføj baggrund i 3-5 sek. fjernes kold, gentag processen for hver farve og tilføj den sidste farve i 18-20 sekunder, fjernes kold | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys