



CFP303 | 303

Uniprint™ Nature

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

WHITE

Tekniske data: Printbar opløsningsmiddel- og PVC-fri polyuretanfilm, mat, hvid, lamineret på et varmeaktiveret klæbelag, der igen er lamineret fast på et papirbærelag. Tykkelse (+/- 5 %): Varmeaktiveret klæbelag: 80 mikrometer, papirbærelag: 135 mikrometer for bomuld, polybomuld, coatet nylon/polyester (afhængigt af den vandtætte coatings kemiske sammensætning). Overførselsbetingelser: Tryk: Medium. Varmetryk uden overlappning: Coatet nylon: 1. Første presning: 150 °C/20 sekunder, fjern om nødvendigt tapen, 2. Anden presning: 150 °C/10 sekunder, beskyt med bagepapir under presning. Andre tekstiler: 1. Udfør en indledende test for hvert nyt tekstil, 2. Udskriv og indtegn det positive billede med opløseligt/økologisk opløseligt farvestof 3. Overfør til tekstilet med UNITAPE 600-tape (med adskillelseslag), tryk: 140 °C/10 sekunder, stryg på: Efter udskrivning, afskæring eller plotning (på den positive side) og efterbehandling skal du bruge UNITAPE 600-tape til at overføre billedet til tekstilet. Beskyt strygetapen med bagepapir, og indstil strygejernet til en lav eller mellemhøj temperatur. Brug ikke damp. Stryg omhyggeligt, fjern tapen efter afkøling, brug bagepapir under hver presning for at beskytte Flex-filmen mod direkte kontakt med varmepladen med henblik på at forhindre beskadigelse af det varmeaktiverede klæbelag, når du åbner varmepressen | Vaskebestandighed: Vask ikke før 24 timer efter presning. Brug ikke skræppe rengøringsmidler. Stryk på bagsiden. Vasketemperatur: Coatet nylon: 40 °C, andre tekstiler: 60 °C, opbevar filmen ved en mild temperatur på et tørt sted og beskyt den mod direkte sollys | Nem overførsel med vores UNITAPE 600-tape | Bagsiden er fremstillet af papir, der forhindrer, at filmen glider på valserne | Velegnet til opløsningsmidler, økologiske opløsningsmidler (herunder TrueVIS 2) og latexfarver | Forbliver helt flad efter print | Universelt varmeaktiveret klæbelag med holdbar limning på alle tekstiltyper | Ægte hvid, elastisk, stærk film, der ikke rynker efter flere vaske | 100 % „Fremstillet i Frankrig“ med europæiske råvarer | Fri for PVC, blødgøringsmidler og tungmetaller | Ved overførsel på sublimeret polyester anbefales det at bruge Turbo Print 4010-S Blockout (PT902) med et blokeringslag for at undgå sublimeringsfarve.