


**PT451** | 4290-4293 **Poli-Flex® Glossy**

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK

GLOSSY GOLD

GLOSSY RED

GLOSSY WHITE

Tekniske data: Overføringsfilm: Polyuretan, støbt / Klæbemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse i [mm]: 0,10 +/- 10 % / Liner: selvklæbende PET-film | Overføringsbetingelser: Temperatur: 160 °C / Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 80 °C/kan tørretumbles og renses; perchlorethylen (tetrachlorethylen)/vaskes på vrangen | POLI-FLEX® GLOSSY er en økologisk dokumenteret kvalitetspolyurethanfilm med en højglansoverflade | POLI-FLEX® GLOSSY er velegnet til overførsel på tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® GLOSSY bruges til mærkning af T-shirts, trøjer, sports- og fritidstøj, sportstasker og fangenstande som såsom flag og vimpler | POLI-FLEX® GLOSSY kan skæres med alle nuværende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overføres den afskårne fleksfilm ved hjælp af en varmpresse. PET-linieren skal fjernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende imprægnering er ikke egnede til varmeoverførsel. I dette tilfælde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-FLEX® GLOSSY er dækket af selvklæbende PET-liner, der muliggør omplacering af de plottede motiver. POLI-FLEX® GLOSSY har fremragende dækkeevne. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverførsel, kan sikker og permanent påsætning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på originale materialer. | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.