



PT951 | 5901

Subli-Flock 5901

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

WHITE

Tekniske data: Overføringsfilm: Polyesterflock | Klæbemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,64 +/- 10% | Liner: Silikonepapir, hvidt | Overførselsbetingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask/print | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet tøj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tørretumbler | Print: Indirekte ved brug af overførselspapir | Polyesterflock (hvid), der kan forsegles ved hjælp af varme, giver fremragende resultater ved tryk med farvesublimationsoverførsel | Også velegnet til skærmpoint og direkte print med sublimationsblæk | Lineren på smeltefladen gør det muligt at skære motiver og logoer på alle nuværende CAD/CAM-plottere efter tryk | Flocken har fremragende egenskaber til fjernelse af overskydende materiale | SUBLI-FLOCK 5901 anvendes til at printe logoer og motiver til sports-, fritids- og arbejdstøj | Trykresultaterne har klare og levende farver takket være høj fibertæthed | Polyesterflocken er modstandsdygtig over for gulning | Materialer med en vandafvisende overflade eller vandtæthed er ikke egnet til varmeoverførsler | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på det originale materiale | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer. | Anvendelse: Print på overførselspapir med sublimationsblæk (spejlvendt) | Placer sublimationspapiret på materialet, og overfør motivet ved hjælp af en varmepresse ved 185 °C, med et mellemhøjt tryk (2,0 bar) i 40-45 sekunder. Overførsel | Tryk det printede materiale på tekstilet i henhold til de angivne retningslinjer for overførsel