


SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

CREAM 005 (CA. P. 479C)	GOLD 115 (CA. P. 971C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	RED 200 (CA. P. 186C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)							

Fleksibel polyurethan-film (PU) med sublimationsbarrierelag og optimal dækning | Selvklæbende overførsel | Særligt til tryk af funktionelt tøj og softshelljakker | Nemt at skære i og fritlægge | Velegnet til flerfarvede prøvetryk | Temperatur: 130 °C. Tid: 10 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 på Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % polyester, 100 % sublimeret polyester, polyester-bomulds-blandinger, kasketter i polyester, netstof i polyester | Flerfarvet design: Tilføj baggrund i 3-5 sek. fjernes kold, gentag processen for hver farve og tilføj den sidste farve i 18-20 sekunder, fjernes kold | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 2,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Kan stryges direkte på | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys