



PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overførselsfilm: Polyuretan, støbt | Klæbemiddel: Polyamid-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,10 +/- 10% | Liner: PET-folie, ikke-klæbende | Overførselsbetingelser: Temperatur: 150 °C. | Tryk: 2,0 bar [middeltryk] | Tid: Forpresningstid: 4 sek. | Fjern polyesterlinereren, når den er håndvarm | Andet tryk: 10 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 40 °C | Vask tekstiler med vrangen ud | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 er en polyuretanoverførselsfilm (mat hvid, 100 µ) med et specielt varmemeforseglende klæbemiddel til hydrofobe og imprægnerede nylontekstiler | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 giver en høj trykopløsning og en halvmat finish | Den kan printes med trykfarve af typen Eco-Solvent og Solvent | Selv filigranbogstaver og -motiver kan skæres og fjernes efter tryk uden problemer på grund af den ikke-klæbende PET-filmbeskyttelse | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 kan skæres med alle nuværende plottere | Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°) | Efter fjernelse af urenheder overføres den afskårne flexfilm på 3-4 sek. ved hjælp af varmeoverførsel | PET-beskyttelsen skal fjernes, når den er håndvarm | Efter afkøling skal materialet være under pres i yderligere 10-15 sek. Tryk igen med de samme indstillinger | Vi anbefaler brug af POLI-TACK 853 + 854 + 870 som beskyttelseslag ved varmeoverførsel | Den bløde, elastiske overføringsfilm giver en behagelig følelse og gør den komfortabel at have på | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 udmærker sig ved en fremragende dækkeevne | Råmaterialerne er økologisk inerte, indeholder ikke PVC, blødgørere eller tungmetaller | Kun hvis de angivne temperatur- og trykforhold for varme overførsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den fleksible film | Vi anbefaler, at der udføres en overførselstest på det originale materiale | På grund af de forskellige påvirkninger fra produktion og overførsel af overførselsfilmen, materialernes art og vask- og rengøringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gælde for uforarbejdede materialer.