



SA350 **CAD-CUT® Flock**

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

AQUA 390 (CA. P. 3125C)	BERRY 253 (CA. P. 2046C)	BLACK 700	BROWN 530 (CA. P. 4695C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 505C)	COOL GREY 730 (CA. P. COOL GRAY 6C)	DARK BROWN 550 (CA. P. 7617C)	DARK GREY 780 (CA. P. 432C)	GREEN 400 (CA. P. 7733C)
ICE BLUE 310 (CA. P. 297C)	LEMON 100 (CA. P. YELLOW 012C)	LIME GREEN 405 (CA. P. 367C)	MAGENTA 245 (CA. P. 214C)	MINT 419 (CA. P. 7471C)	NAVY 350 (CA. P. 534C)	NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241
NEON YELLOW 101	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PURPLE 280 (CA. P. 7665C)	RED 200 (CA. P. 1935C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 2370C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 199C)	SKY BLUE (CA. P. 2131C)	WHITE 001
YELLOW 110 (CA. P. 2010C)								

På grund af de lange og tætte flockfibre har denne film høj opacitet, farvebrillans og en blød, fløjlsagtig fornemmelse. | Takket være den klæbende bagside kan selv fine detaljer nemt udskæres | Temperatur: 165 °C. Tid: 15 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 på Hotronix®). Fjernes: Varm/kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: Er ikke egnet til anvendelse i flere lag | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 1,5 mm før skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Kan stryges direkte på | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys