


**SA915** | 163362

**CAD-COLOR® SuperTek Sublistop**
**Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m**

Stahls

SUBLISTOP

Med patenteret ONYX STiX<sup>2</sup>-klæbemiddel og et aktivt kulbarrierelag, der holder materialet elastisk og smidigt på trods af blokeringsfunktionen | En kort tryk tid ved lav temperatur beskytter tekstilens overflade | Klæber på stort set alle tekstiler | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek., tryk: medium (nr. 4-6 på Hotronix®), fjernelse: varm, efterfølgende presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, elastan blandinger, mest klædningsstykker i nylon (test før anvendelse) | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, da skæreindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skæres for dybt, kan det medføre problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved 40° | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Kan stryges direkte på | Opbevares et køligt og tørt sted. Undgå direkte varme eller sollys