



SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% Polyurethan

Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C)	AQUA 360 (CA. P. 631C)	BEIGE 004 (CA. P. 4685C)	BERRY 253 (CA. P. 225C)	BLACK 700	BROWN 550 (CA. P. 7616C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 188C)	COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C)	CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C)	DARK GREY 780 (CA. P. 419C)	DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C)	DOVE BLUE 340	FUCHSIA 250 (CA. P. 214C)	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C)	MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C)	MINT 419 (CA. P. 339C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	NEON BLUE 301
NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241	NEON YELLOW 101	OLIVE 430 (CA. P. 7763C)	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C)	PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C)	PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C)	PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C)	PEACH 006 (CA. P. 712C)	PINK 252 (CA. P. 507C)	PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C)	PURPLE 280 (CA. P. 2096C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C)	SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C)	TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)						

Polyurethane (PU) Flexfolie, hohe Deckkraft und ein mattes Oberflächenfinish | Weiches Handgefühl | Rückklebender Träger | Einfaches Schneiden und Entgittern | Auf fast alle gängigen Textilarten anwendbar | Für mehrfarbige Andrucke geeignet | BW, BW-Misch, Elasthan etc.: Temperatur: 130° C / 150° C, Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.. Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®), Träger: Hot Peel | Nylon, Nylon-Mischgewebe: Temperatur: 150° C, Zeit: 10 Sek., Druck: Leicht, (#4-6 bei Hotronix®), Träger: Kalt abziehen | Empfohlen für: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), 100% Nylon (andere Andruckparameter beachten), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, Elasthan Mischgewebe, Polyester Mesh | Mehrfarbige Motive: Hintergrund 3-5 Sek. Träger kalt abziehen, Vorgang für jede weitere Farbe wiederholen, letzte Farbe 18–20 Sek. auftragen, Träger kalt abziehen | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers | Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 2,0 mm plotten | Waschbar bis 60° C, auf Nylon bis 30° C | Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Kann direkt überbügelt werden | In kühler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden