


SA915 | 163362

CAD-COLOR® SuperTek Sublistop
Rollenlänge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls

SUBLISTOP

Mit patentiertem ONYX STiX² Kleber und einer Aktivkohle-Sperrschicht, die das Material trotz Block-Out Funktion dehnbar und geschmeidig hält | Eine kurze Andruckzeit bei niedriger Temperatur schont die Textiloberfläche | Hält auf so gut wie allen Textilarten | Temperatur: 150 °C, Zeit: 5 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei Hotronix®), Träger: warm abziehen, Nachdrucken: 8 Sek. | Empfohlen für: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe, Elasthan-Mischgewebe, die meisten Nylontextilien (muss vor dem Andruck getestet werden) | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers, zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken | Waschbar bis 40 °C | Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Kann direkt überbügelt werden | In kühler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden