



SA350 CAD-CUT® Flock

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

AQUA 390 (CA. P. 3125C)	BERRY 253 (CA. P. 2046C)	BLACK 700	BROWN 530 (CA. P. 4695C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 505C)	COOL GREY 730 (CA. P. COOL GRAY 6C)	DARK BROWN 550 (CA. P. 7617C)	DARK GREY 780 (CA. P. 432C)	GREEN 400 (CA. P. 7733C)
ICE BLUE 310 (CA. P. 297C)	LEMON 100 (CA. P. YELLOW 012C)	LIME GREEN 405 (CA. P. 367C)	MAGENTA 245 (CA. P. 214C)	MINT 419 (CA. P. 7471C)	NAVY 350 (CA. P. 534C)	NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241
NEON YELLOW 101	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C)	PURPLE 280 (CA. P. 7665C)	RED 200 (CA. P. 1935C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 2370C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 199C)	SKY BLUE (CA. P. 2131C)	WHITE 001
YELLOW 110 (CA. P. 2010C)								

Grâce aux fibres de flocage longues et denses, ce film présente une opacité élevée, une brillance des couleurs et un toucher doux et velouté | Équipé d'un support adhésif, permet de découper et d'écheniller facilement même les détails les plus fins | Température : 165 °C, Durée : 15 secondes, Pression : moyenne (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à chaud/froid | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton | Modèles multicolores : ne convient pas aux applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 1,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Peut être repassé directement | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil