



SA915 | 163362

CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

SUBLISTOP

Avec l'adhésif breveté ONYX STiX² et une couche barrière de charbon actif qui maintient l'élasticité et la souplesse du matériau malgré la fonction de blocage | Un temps de pression court à basse température protège la surface du textile | Adhère à pratiquement tous les tissus | Température: 150 °C, durée: 5 secondes, pression: moyenne, (# 4-6 sur Hotronix®), peau: chaude, repression: 5 secondes | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton, mélanges élasthane, la plupart des vêtements en nylon (tester avant application) | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production. Les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit. Une coupe trop profonde peut entraîner des problèmes d'échenillage ou d'impression | Lavable jusqu'à 40 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Peut être repassé directement | Conserver dans un environnement frais et sec, éviter la chaleur ou la lumière directe du soleil