



SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuréthane

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C)	AQUA 360 (CA. P. 631C)	BEIGE 004 (CA. P. 4685C)	BERRY 253 (CA. P. 225C)	BLACK 700	BROWN 550 (CA. P. 7616C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 188C)	COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C)	CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C)	DARK GREY 780 (CA. P. 419C)	DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C)	DOVE BLUE 340	FUCHSIA 250 (CA. P. 214C)	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C)	MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C)	MINT 419 (CA. P. 339C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	NEON BLUE 301
NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241	NEON YELLOW 101	OLIVE 430 (CA. P. 7763C)	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C)	PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C)	PASTEL PURPLE 205 (CA. P. 2071C)	PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C)	PEACH 006 (CA. P. 712C)	PINK 252 (CA. P. 507C)	PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C)	PURPLE 280 (CA. P. 2096C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C)	SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C)	TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)						

Film flexible en polyuréthane (PU), haute couverture et finition de surface mate | Finition douce | Support adhésif | Facile à découper et à écheniller | Applicable à presque tous les types de textiles courants | Convient aux applications multicolores | Coton, coton mélangé, élasthanne, etc. : Température : 130 °C / 150 °C, Durée : 10 secondes / 5 secondes Pression : Moyenne (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à chaud | Sur nylon/mélange de nylon : Température : 130 °C, Durée : 10 secondes, Pression : légère, (n° 2-4 sur Hotronix®), Pelage : léger | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), 100 % nylon (reportez-vous aux autres instructions d'application), mélanges polyester-coton, élasthanne, satin, maille polyester | Conceptions multicolores : appliquer l'arrière-plan pendant 3 à 5 secondes Décoller le support à froid, répéter le processus pour chaque couleur supplémentaire, appliquer la dernière couleur pendant 18 à 20 secondes, puis décoller le support à froid | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 2,0 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 60 °C, jusqu'à 30 °C sur tissu nylon | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Peut être repassé directement | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil