


**SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop**

100% polyuréthane

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m

Stahls

CREAM 005 (CA. P. 479C)	GOLD 115 (CA. P. 971C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	RED 200 (CA. P. 186C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)							

Film flexible en polyuréthane (PU) avec couche barrière de sublimation et couverture optimale | Support adhésif | Spécialement conçu pour l'impression de vêtements fonctionnels et de vestes softshell | Facile à découper et à écheniller | Convient aux applications multicolores | Température : 130 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid | Tissus recommandés : 100 % polyester, 100 % polyester à sublimation, mélanges polyester-coton, casquettes en polyester, maille en polyester | Conceptions multicolores : appliquer l'arrière-plan pendant 3 à 5 secondes Décoller le support à froid, répéter le processus pour chaque couleur supplémentaire, appliquer la dernière couleur pendant 18 à 20 secondes, puis décoller le support à froid | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 2,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu'à 40 °C | Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Peut être repassé directement | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil