


**SA915** | 163362

**CAD-COLOR® SuperTek Sublistop**
**Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m**

Stahls

SUBLISTOP

Met gepatenteerde ONYX STiX<sup>2</sup>-lijm en een laag van actieve kool die het materiaal elastisch en soepel houdt, ondanks de blokkeerfunctie | Een korte druktijd bij lage temperatuur beschermt het oppervlak van het textiel | Hecht op vrijwel alle stoffen | Temperatuur: 150 ° C, Tijd: 5 sec., Druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), Schil: warm, Repressie: 5 sec. | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (test voor het aanbrengen), polyester-katoenmengsels, elastaanmengsels, de meeste nylonkleding (test voor het aanbrengen) | U moet het snijden altijd vóór elke productierun testen, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate uw mes ouder wordt, te diep snijden zal tot problemen bij wegsnijden of afdrukken leiden. | Wasbaar tot 40 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Kan direct worden gestreken | Bewaar het apparaat in een koele, droge omgeving en vermijd direct zonlicht