



PT453 | 4212/4213

Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m

Poli-Flex

GOLD

SILVER

Teknisk data – Överföringsfilm: designfilm i polyuretan/Lim: smält polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,055 +/- 10 % (guld); 0,055 +/- 10 % (silver)/Foder: PET-film, självhäftande | Överföringsförhållanden – Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. (3 sek. efter tryckning) | Tvättmotstånd: 40 ° C/Lämplig för torktumlare/Tvätta textil inifrån och ut | POLI-FLEX® IMAGE är överföringsfilmer med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljöanpassade polyuretanfilmen har utmärkt motståndskraft vid tvätt och rengöring och har en behaglig känsla. | POLI-FLEX® IMAGE är lämplig för överföring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan skäras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskärblad används (45°). När den rensats överförs den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-filmen ska endast tas bort efter nedkyllning till rumstemperatur. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.