



PT200N | 4781

Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

REFLEX SILVER

Teknisk data – Överföringsfilm: Effektfilm, retroreflekerande/Lim: smält co-polyester/Tjocklek [mm]: 0,16 +/- 10 %/Foder: PET-film, självhäftande | Överföringsförhållanden: Temperatur : 160 ° C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvättmotstånd: 60 °C/Tvätta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M är en överföringsfilm i silver med retroreflekerande egenskaper, som är lämplig att överföra till textilier som bomull, obelagd nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Lämplig för tryck på t-shirtar, tröjor, sport- och fritidskläder, sportväsor och kampanjartiklar. | Det reflekterande lagret består av metalliserade glasmikrokulor som bestrukits med ett värmeaktiverat lim på baksidan. Tack vare lamineringen av en transparent PET-film på den reflekterande sidan kan filmen skäras med alla befintliga plottar. Vi rekommenderar att standardskärblad används (45°). När den rensans överförs den tillskurna flexfolien med en transferpress. Ta bort PET-filmen medan den är varm. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | POLI-Flex® REFLEX SILVER 3M består av direkt spegelvända, öppna glaskulor. De fotometriska värdena (minsta retroreflektionsvärden) överensstämmer med standarden EN ISO 20471:2013. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under värmetransfertryckprocessen kan inte säker och permanent vidhäftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.