



CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

APPLE GREEN	AQUA GREEN	BLACK	BORDEAUX	BROWN	CORAL	DUSTY PINK	FLUO BLUE	FLUO GREEN
FLUO ORANGE	FLUO PINK	FLUO YELLOW	FUCHSIA	GOLD	GOLDEN YELLOW	GREEN	GREY	LAVENDER
LEMON YELLOW	LIGHT GREY	MINT	NAVY BLUE	ORANGE	ORCHID	PALE BLUE	PINK	PUMPKIN
PURPLE	RED	ROYAL BLUE	SAND	SILVER	SKY BLUE	SUN YELLOW	TEAL BLUE	TURQUOISE
VIVID RED	WHITE							

Teknisk data: Miljöanpassat lösningsmedel och PVC-fri polyuretanbeläggning, återvinningsbar pappershållare, laminerad mellan en transparent självhäftande pappershållare och ett självhäftande lager, tjocklek (+/-5 %): självhäftande lager på 80 mikroner, pappershållare på 125 mikroner, lämplig för bomull, polyester, bomullsblandning och belagd nylon/polyester (beroende på typ av vattentät beläggning) | Överföringsvillkor: påstrykning: medel (beroende på vilken typ av strykjärn som används), borttagning av bärare: värm textilvinyl, varm påstrykning utan överlappning, belagd nylon (utför alltid ett test för varje ny textil): 1. Påstrykning: 150 °C/10 sekunder och ta bort hållarfilmen när den svalnat 2. Påstrykning: 150 °C/30 sekunder och skydda med bakplåtspapper. Andra textilier: 130 °C/10 sekunder, varm påstrykning med överlappande. Täckt nylon: ingen överlappning, andra textilier: 1. Påstrykning: 140 °C/10 sekunder, 2. Sista påstrykningen: 140 °C/10 sekunder, skydda med bakplåtspapper, stryk på (A4-design): Efter kapning eller utskärning (avigsida) och beskärning, använd ett strykjärn (vid låg eller medelhög temperatur) för att stryka på bilden eller texten med cirkulära rörelser, arbeta från mitten och utåt, använd inte ånga. Ta bort skyddsfilmen när den svalnat, använd bakplåtspapper vid varje påstrykning för att skydda filmen från direkt kontakt med värmeplattan. Förvara filmen vid en mild temperatur, på en torr plats och skydda den mot direkt solljus | Tvättbeständighet: Tvätta inte förrän 24 timmar efter påstrykning, använd inte blekmedel eller aggressiva rengöringsmedel, stryk på avigsidan. Tvätttemperatur: överdragen nylon: 40 °C, andra textilier: 60 °C | Mycket enkel och exakt beskärning, även för små bokstäver | Snabb påstrykning vid låga temperaturer: 130 °C/10 sekunder för bomull, polyester, bomullsblandningar osv. (särskilda parametrar för belagd nylon) | Universellt värmeklistrande lager med hållbart lim för alla textiltyper | Elastisk och stark polyuretan som inte skrynklas efter flera tvättar | Snabbblimmande hållarfilm som gör det enkelt att stapla och hantera beskärda designer | 100 % tillverkad i Frankrike med europeiska råvaror | Fri från PVC, mjukgörare och tungmetaller | Vid applicering på sublimerad polyester rekommenderas Blockout Soft (PT601N) med ett blockout-lager för att förhindra sublimeringsfärg