


**SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop**

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

CREAM 005 (CA. P. 479C)	GOLD 115 (CA. P. 971C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	RED 200 (CA. P. 186C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)							

Flexfilm av polyuretan (PU) med sublimeringsbarriärskikt och optimal täckning | Självhäftande bärark | Särskilt för tryckning av funktionella kläder och softshelljackor | Lätt att skära och rensa | Passar för provtryck med flera färger | Temperatur: 130 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4–6 på Hotronix®), skala av kallt | Rekommenderade tyger: 100 % polyester, 100 % polyester för sublimeringstryck, polyester/bomulls-blandningar, polyesterkepsar, polyestertermesh | Designer med flera färger: Applicera bakgrund i 3–5 sek. skala av bärarket kallt, upprepa processen för varje ny färg, applicera den sista färgen i 18–20 sekunder, skala av bärarket kallt | Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 2,5 mm för bokstäver och logotyper | Tvättas i upp till 40 °C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus