



**PT452** | 4225/4226/4228/4227 **Poli-Flex® Carbon**

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON GOLD CARBON SILVER CARBON WHITE CARBON

Teknisk data – Överföringsfilm: designfilm i polyuretan/Lim: smält polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,120 +/- 10 %/Foder: PET-film, självhäftande | Överföringsförhållanden – Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvättmotstånd: 60 °C/Tvätta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® CARBON är en transferfilm med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljöanpassade polyuretanfilmen har utmärkt motståndskraft vid tvätt och rengöring och har en behaglig känsla. | POLI-FLEX® CARBON är lämplig för överföring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl | POLI-FLEX® CARBON kan skäras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskärblad används (45°). När den rensats överförs den tillskurna flexfolien med en transferpress. Fodret ska avlägsnas varmt. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.