



STAHL'S
EUROPE • AFRICA • MID EAST



SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C)	AQUA 360 (CA. P. 631C)	BEIGE 004 (CA. P. 4685C)	BERRY 253 (CA. P. 225C)	BLACK 700	BROWN 550 (CA. P. 7616C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 188C)	COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C)	CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C)	DARK GREY 780 (CA. P. 419C)	DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C)	DOVE BLUE 340	FUCHSIA 250 (CA. P. 214C)	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 238C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C)	MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C)	MINT 419 (CA. P. 339C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	NEON BLUE 301
NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241	NEON YELLOW 101	OLIVE 430 (CA. P. 7763C)	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C)	PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C)	PASTEL PURPLE 295 (CA. P. 2071C)	PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C)	PEACH 006 (CA. P. 712C)	PINK 252 (CA. P. 507C)	PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C)	PURPLE 280 (CA. P. 2096C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C)	SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C)	TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)						

Flexfilm av polyuretan (PU) med självhäftande baksida, perfekt för små och fina detaljer | Den här filmen är tryckbar i 5 sekunder och bärarket skalas av varmt | Hög opacitet och något glansig yta | Lätt att skära och rensa | Passar för provtryck med flera färger | Temperatur: 130 °C/150 °C, tid: 10 sek. /5 sek., tryck: medium, (#4–6 för Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester/bomullsblandningar | Designer med flera färger: Applicera bakgrund i 3–5 sek. skala av bärarket kallt, upprepa processen för varje ny färg, applicera den sista färgen i 13–15 sekunder, skala av bärarket varmt | Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 1 mm för bokstäver och logotyper | Tvättbar upp till 60 °C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus