



PT450 | 4280/4281/4282

Poli-Flex® Image

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex



Teknisk data – Överföringsfilm: designfilm av polyuretan/Lim: polyuretan-smält/Tjocklek [mm]: 0,090 +/- 10 % (kamouflage); 0,090 +/- 10 % (Leopard); 0,090 +/- 10 % (Zebra)/Foder: PET-film, självhäftande | Överföringsförhållanden – Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvättmotstånd: 60 °C/Tvätta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® IMAGE är överföringsfilmer med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljöanpassade polyuretanfilmen har utmärkt motståndskraft vid tvätt och rengöring och har en behaglig känsla. | POLI-FLEX® IMAGE är lämplig för överföring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan skäras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskärblad används (45°). När den rensats överförs den tillskurna flexfolien med en transferpress. | Fodret på alla POLI-FLEX® IMAGE 4280–4282 produkter ska tas bort med värme. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.